



南亞塑膠工業股份有限公司
NAN YA PLASTICS CORPORATION

硬質膠合劑(ASAH)

VINYL ADHESIVE FOR RIGID VINYL PRODUCTS

本產品係南亞塑膠公司為美規 SCH 管配管用膠。膠水為溶劑型，淡黃色透明液體；

一、產品規格介紹：

項目		品質標準	參考規範
產品編號		ASAH	--
外觀		淡黃色透明, 不含雜質或凝塊	--
黏度(CPS/25°C)		1,600~3,000	--
不揮發份(%)		25.0~30.0	CNS 5133
黏著強度 (Kgf/cm ²)	15 分鐘	7.5 以上	CNS 6225 ASTM D 2564
	2 小時	17 以上	
	16 小時	34 以上	
	72 小時	62 以上	
T VOC(g/l)		510 ↓	SCAQMD 1168/316A or BAAQMD Method 40
適用配管尺寸		4 吋以上至 12 吋(含)以下	--
比重		0.95	--
注意事項		易燃液體，遠離火源； 不可曝曬，放置蔭涼處	--
備註		1. 此表數據為一般大氣常溫狀態下測試。 2. 以上數據僅供參考，實際使用仍以客戶自身使用需求進行測試。	

二、安全注意事項：

1. 本產品為易燃物，遠離火源。
2. 本產品含有有機溶劑，使用時請遵循安全規定配戴防護用具。
3. 請在通風良好處施工。

三、施工程序：

1. 清潔要黏接的公管及接頭，並將要插入接頭的公管管緣修整並倒角。
2. 建議可先將要黏接的接頭承口內壁及管的外壁均勻塗抹管內清潔劑(SFPC)至少 5 圈(含)以上後，再立即塗勻膠水並執行施工程序第 3 點。
3. 將要黏接的公管插入接頭承口到底，握持公管旋轉四分之一圈，以確認公管插入接頭承口底部，並確保公管與承口接合縫填滿膠水。
4. 黏接完成後，靜置一小時；待膠水凝固。(靜置中切勿移動，以免黏接處鬆脫)
5. 至少需固化 24 小時(含)才可進行後續工程。
6. 如遇極端氣候，固化時間則須多一倍以上。